

# PERFECT SEAL

## MULTI TÖMÍTŐ-RAGASZTÓ

### MŰSZAKI ADATLAP

#### KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- FESTHETŐ
- KIVÁLÓ TAPADÁS A LEGTÖBB ALJZATON
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
- NEM KORRODÁLÓ ÉS BIZTONSÁGOS AZ ÉRZÉKENY FELÜLETEKHEZ
- NEDVES ALJZATON IS ALKALMAZHATÓ

#### TERMÉKLEÍRÁS

HIDRID TÖMÍTŐ ÉS RAGASZTÓ rugalmas tömítéshez és ragasztáshoz, beltéren és kültéren egyaránt.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Építőanyagok és burkolóelemek mindenféle tömítése, kül- és beltéren egyaránt. Padló- és homlokzati dilatációs hézagok. Anyagok rugalmas ragasztására is használható.



MŰSZAKI ADATOK	
Alapanyag	Hibrid
Megfolyás	DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Nyúlás szakításkor	DIN 53504 S2 350%
Porszárz	max. 15 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Kikeményedési idő	2-3 mm /24h (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Modulusz 100%	ISO 8339: 1,35 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Shore keménység A	DIN EN ISO 868: 52
Hőállóság kikeményedés után	-40°C-tól +90°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C-tól +40°C-ig
Megengedett deformációs képesség	+/- 25%
Fajlagos tömeg	DIN EN ISO 1183-1: 1,58 g/ml
Szakítószilárdság	DIN 53504 S2: 2,2 MPa

#### FELÜLETTÍPUSOK

Sima és érdes / nedvszívó és nem nedvszívó. Beton, vakolat, kő, fém, fa, kerámia, üveg, laminált anyagok, PS, PU, PVC és egyéb kemény műanyagok. PC, PE, PP, PTFE, PMMA és bitumen kivételével.

#### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek tisztának, száraznak, tömörnek, por, szennyeződés, zsír, olaj, rozsda, régi tömítőanyagok, gitt, ragasztó, lepergő festék és lakk és más hasonló szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Az aljzatnak teljesen száraznak kell lennie.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Vegye le az applikátort, vágja le a patron végét a menet felett, tegye vissza az applikátort, és vágja le 30° / 45°-os szögben a kötés szélességéhez mérten. A kitöltendő fuga körüli terület szennyeződésének elkerülése érdekében védje a szélét maszkolószalaggal. A fugázás befejezése után azonnal távolítsa el a szalagot. Vigyen fel Bostik Sima Fuga spray-t a friss tömítőanyagra. Profilozza a fugát Bostik Perfect Seal spatulával. A fugát a felhordástól számított 15 percen belül permetezze be újra, és óvatosan simítsa el a fugát.

## FUGA MÉRETE

A hézagmélységnek mindig arányosnak kell lennie a hézagszélességgel. Legfeljebb 10 mm-es fugaszélesség esetén ez az arány 1:1 (a minimális fugaszélesség és -mélység 5 mm). 10 mm-nél szélesebb hézagok esetén a mélység [mm] = (szélesség [mm] / 3) + 6 mm

## SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

## FELHASZNÁLÁS

100 ml / 1 fm fuga 10 mm x 10 mm = 100 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel. A fugaszélesség (mm) és a fugamélység(mm) szorzata adja ki a milliliter / 1 fm mennyiséget.

## TISZTÍTÁS

A frissen szennyezett kezeket és szerszámokat extrakciós benzinnel lehet mosni.

## MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. A feldolgozás és a kikeményedés során kerülje az alkoholok, szénhidrogének, tisztítószeres és oldószerek gőzével való érintkezést. Nem alkalmas lágy műanyagokhoz, PP, PE, PTFE és bitumenhez.

## SZAVATOSSÁGI IDŐ

A csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 18 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Használat után nyomjon ki kb. 2 cm-t a masszából, és

hagyja megszáradni. Újbóli felhasználás előtt távolítsa el a megkeményedett anyagot az applikátorból. A termék felbontás után legfeljebb 6 hónapig használható.

## ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ: / SZÍN	FAJTA
BOK637205 / FEHÉR	Kartus 290ml
BOK637182 / CRYSTAL	Kartus 290ml

## MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+48 61 89 61 740



Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek