

# PERFECT SEAL

## TETŐ & KÉMÉNY TETŐFEDŐ KAUCSUK

### MŰSZAKI ADATLAP

#### KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ UV- ÉS CSAPADÉKÁLLÓSÁG
- HATÉKONY ALKALMAZÁS MÉG NEDVES ÉS ENYHÉN ZSÍROS ALJZATON IS
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
- ELLENÁLLÓ A GOMBÁKKAL ÉS A PENÉSSZEL SZEMBEN
- KOMPATIBILIS A BITUMENEKSEL
- SOHA NEM SZÍVJA MAGÁBA A VIZET
- SOHA NEM SZÍNEZŐDIK EL
- NEM FOLYIK MEG
- NEM OKOZ KORRÓZIÓT

### TERMÉKLEÍRÁS

Univerzális kaucsuk tetőszigetelő tömítőanyag. Teljes kikeményedés után festhető.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Acélból, fémből, fából, üvegből, betonból, kerámiából, kőből, egyes műanyagból, beleértve a PVC-t és a PC-t is, készült tetőfedő és építőelemek hézagjainak tömítésére. Különösen ajánlott a következő elemek tömítéséhez és tömítés javításához: tetőfedés, tetőablakok, fémlemezok, tetőablakok gallérai, ablakpárkányok, ablakok, ajtók, panelek, korlátok, zsaluk, falak, ereszcatornák, valamint műszaki és szaniter helyiségek tömítése.

#### MŰSZAKI ADATOK

<b>Alapanyag</b>	Kaucsuk S-EB-E
<b>Fajlagos tömeg</b>	0,95 g/ml
<b>Bőrösödés</b>	10 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
<b>Kezdeti kikeményedési idő</b>	< 4 nap
<b>Kezdeti kikeményedési idő</b>	2-től 8 hétig (az időjárási viszonyoktól függően) – a felületi viszkozitás minimalizálásához és a hígítószer szagának eltűnéséhez szükséges idő
<b>Vízfelvétel</b>	0%
<b>Megfolyás</b>	ISO 7390: < 2 mm
<b>A fuga megengedett deformációja</b>	± 15%

<b>Száraz maradék</b>	73%
<b>Hőállóság kikeményedés után</b>	-25°C-tól +100°C-ig
<b>Maximális szakítószilárdság</b>	DIN 53504 0,3 MPa
<b>Maximális nyúlás szakításkor</b>	DIN 53504: 300%
<b>Shore keménység A</b>	DIN 53505: 14°

### FELÜLETTÍPUSOK

Rozsdamentes acél, horganyzott acél, alumínium, réz, ólom, cink és más fémek és ötvözeteik, beton, vakolat, építési kerámia, üveg, impregnált fa, zománcozott és mázas felületek, kő, PVC, polikarbonát.

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el az aljzatról a zsírt, olajat, rozsdát és a régi tömítő gitt, ragasztó, festék vagy lakk laza maradványait. Műanyagokkal érintkező tömítések esetén vizsgálja meg a műanyag kompatibilitását a nem kikeményített tömítésekben lévő oldószerekkel.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK: +5°C és +40°C között

Figyelem: Ha a felület forró, az anyag folyóssá válik, és kifolyhat. ALKALMAZÁS: Vegye le az applikátort, vágja le a patron végét a menet felett, tegye vissza az applikátort, és vágja le 30° / 45°-os szögben az illesztés szélességéhez mérten. A kitöltendő fuga körüli terület szennyeződésének elkerülése érdekében védje azt az oldalainál maszkolószalaggal. A kötés befejezése után azonnal távolítsa el a szalagot. Permetezze a Bostik Sima Fuga spray-t a friss tömítőanyagra. A fugákat a Bostik Perfect Seal spatulával lehet formázni, de ne feledje, hogy a fuga száradásával kb. 30%-nyi anyagot veszít. A permetezést követően 15 percen belül ismét alkalmazza a spray-t, és óvatosan simítsa el a fugát.

### FUGA MÉRETE

A hézagmélységnek mindig arányosnak kell lennie a hézagszélességgel. Legfeljebb 10 mm-es fugaszélesség esetén ez az arány 1:1 (a minimális fugaszélesség és -mélység 5 mm). 10 mm-nél szélesebb hézagok esetén a mélység [mm] = (szélesség [mm] / 3) + 6 mm. Maximális hézagszélesség 30 mmA.

## SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

## FELHASZNÁLÁS

100 ml / 1 fm fuga 10 mm x 10 mm = 100 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel. A fugaszélesség (mm) és a fugamélység(mm) szorzata adja ki a milliliter / 1 fm mennyiséget.

## TISZTÍTÁS

A frissen szennyezett kezek és szerszámok extrakciós benzinnel moshatók.

## MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkét és a termék biztonsági adatlapját. A termék állandó felületi viszkozitást tarthat fenn, és ezért hajlamos lehet a környezetből por és szennyeződés formájában származó szennyeződések magához vonzani.

**Figyelem:** az alkalmazást követően 1-5 hétig (a körülményektől függően) szúrós szagot áraszt.

Nem alkalmazható: PE, PP, PTFE (nem tapad), oldószerérzékeny anyagok, pl. polisztirol és hasonló polisztirol műanyagok (műanyagok esetében ajánlott nem feltűnő helyen próbát végezni), akváriumok és víztartályok (erre a célra használja a Den Braven Montagefix-AQ-t), állandó víznyomás alatt álló kötések. Bitumentartalmú aljzatokon a fuga elszíneződhet, és a tapadás csökken. A termék erős napsütésben és +40°C feletti hőmérsékleten történő használata hólyagosodáshoz vezethet. Ha hólyagok jelennek meg, vágja át őket, és vigye fel újra az anyagot.

A festékek és lakkok sokfélesége miatt a felhordás előtt végezzen kompatibilitási próbát. Alkidfestékek használata esetén a száradási idő hosszabb lehet.

## SZAVATOSSÁGI IDŐ

A csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 24 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Használat után nyomjon ki kb. 2 cm-t a masszából, és hagyja megszáradni. Újbóli felhasználás előtt távolítsa el a megkeményedett anyagot az applikátorból. A termék

felbontás után legfeljebb 6 hónapig használható.

## ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ: / SZÍN	FAJTA
BOK637700 / SZÍNTELEN	Kartus 290ml
BOK637847 / FEKETE	Kartus 290ml
BOK637854 / ANTRACIT	Kartus 290ml

## MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+48 61 89 61 740



Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.