



FIXPRO

FA • FÉM • KŐ

MŰSZAKI ADATLAP



KULCSFONTOSAGÚ ELŐNYÖK

- VÍZÁLLÓ
- RENDKÍVÜL ERŐS ÉS TARTÓS KÖTÉST BIZTOSÍT
- legmagasabb, D4 tartóssági osztály az EN 204 szabvány szerint
- a legnagyobb kötőszilárdság (nagy terhelésű alkatrészek tartós rögzítéséhez)
- beltéri és kültéri használatra (fagyálló), vízszintes és függőleges használatra
- nem folyik el
- NINCS zsugorodás
- rövid kikeményedési idő (24-48 óra)
- magas kémiai és mechanikai ellenállás
- tapadás alapozó nélkül a legtöbb sima vagy porózus építési aljzaton (beleértve a száraz vagy nedves aljzatokat is)
- nem tartalmaz oldószert (biztonságos a használata)
- nem agresszív a polisztirolhabra
- fémekkel érintkezve nem korrodál
- a ragasztó a kikeményedés közbeni enyhe habzási tulajdonságainak köszönhetően képes kitölteni az apró szabálytalanságokat az aljzatban

TERMÉKLEÍRÁS

SZUPER ERŐS szerelőragasztó, D4 osztály, szerkezeti és nagy terhelésű alkatrészek rögzítéséhez, mint pl. panelek, korlátok, többrétegű elemek, szelvények, korlátok, többrétegű szerkezetek, profilok, párkányok, lábazatok, zsanérok, polcok, fogasok, lépcsők, szigetelő anyagok stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- fém alkatrészek vízálló ragasztása fém-fém kombinációkban, valamint fém-kő, beton, kerámia és hasonló sima vagy porózus aljzatokhoz (beleértve a nedves aljzatokat is)
- különböző táblák, panelek, burkolatok, profilok, többrétegű szerkezetek, szelvények és alumíniumból, sárgarézből, acélból, fából készült szegélyek ragasztása
- küszöbök, ablakpárkányok (bádog, kő, fa, kerámia), lábazatok, fogantyúk, fogasok, zsanérok, polcok és hasonló bútorasztalos elemek ragasztása
- száraz vagy nedves fa (max. 25%), vakolat, kerámia, üveg, PVC, ABS és PU, PS, kőzetgyapot, parafa stb. szigetelőanyagok ragasztása

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	Poliuretán
Keményedés módja	A légköri nedvesség megkötése révén
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C-tól +40°C-ig
Fajlagos tömeg	ISO szabvány szerint 1183-1: 1,46 g/ml
Bőrösödés	kb. 7 perc (23°C és 50% relatív nedvesség mellett)
Kikeményedési idő	kb. 15 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Zsugorodás	Nincs
Hőállóság kikeményedés után	-30°C-tól +70°C-ig (rövidtávon +100°C-ig)

FELÜLETTÍPUSOK

acél, fémek és ötvözetek, kő, kerámia és kőburkolólapok, fa és faalapú anyagok, beton, gipsz, vakolat, épületkerámia, ásványgyapot, polisztirol, poliuretán, PVC, ABS, zománczott, mázas és üvegezett aljzatok

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Tisztítsa meg a ragasztott elemeket a szennyeződésektől és a korábbi ragasztók vagy gittek maradványaitól, zsírtalanítsa és szárítsa meg. Kétség esetén végezzen tapadási próbát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RAGASZTÁS:

Vegye le az applikátort, vágja le a tubus hegyét a menet felett, csavarja vissza az applikátort, és vágja le az illesztés méretének megfelelő szélességűre. Vigye fel egyik oldalra csíkokban, egymástól bizonyos időközönként vagy kis pontokban. Illessze össze az elemeket 10 percen belül, enyhén nyomja meg, és rögzítse az elmozdulás ellen.

SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

TISZTÍTÁS

A friss szennyeződések eltávolíthatók extrakciós benzinnel. A megkeményedett anyagokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Kézi tisztításhoz használja a speciális Bostik Cleaning Wipes T150 tisztító kendőket.

MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. Nem alkalmazható tartósan vízbe merült területeken, klóros vízzel töltött medencékben, PE, PP, PTFE, neoprén, tükrök, akváriumok, bitumenes felületek, természetes kő és úgynevezett puha műanyagok esetében.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

A gyártástól számított 15 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás közben -15°C-ig ellenáll.

ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ.	FAJTA
BOK633955	300 ml kartus

Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteink és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteink és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.

MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+48 61 89 61 740

