



FIXPRO

TAKARÓLÉCEK • TAKARÓ ELEMÉK

MŰSZAKI ADATLAP



KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- **ERŐS ÉS SZILÁRD KÖTÉS**
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI, VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES (NEM FOLYIK MEG), SIMA ÉS PORÓZUS, NEDVSZÍVÓ ÉS NEM NEDVSZÍVÓ ALJZATOKON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA.
- NAGYON JÓ TAPADÁS FÁHOZ ÉS FAALAPÚ ANYAGOKHOZ (BELEÉRTVE A RÉTEGELT LEMEZZT, FORGÁCSLAPOT, MDF-ET, HDF-ET, PARAFÁT).
- KEMÉNYEDÉS UTÁN RUGALMAS, ELLENÁLL A LÚGOKNAK, A VÍZ BEHATOLÁSÁNAK, A LÉGKÖRI KÖRÜLMÉNYEKNEK (BELEÉRTVE A -30 °C-TÓL +70 °C-IG TERJEDŐ HŐMÉRSÉKLETET).
- ERŐS ÉS TARTÓS KÖTÉST BIZTOSÍT
- AZ OLDÓSZER ELPÁROLGÁSA RÉVÉN KEMÉNYEDIK

TERMÉKLEÍRÁS

SZINETIKUS SZERELŐRAGASZTÓ, bútorasztalos elemek, süllyesztések beépítések, munkalapok, frontok, díszlécek, profilok, panelek, küszöbök, fogantyúk, fogasok stb. rögzítésére szolgál. Nem alkalmas polisztirol, PP, PE, PTFE, PW, PMMA, tükrök ragasztásához

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Oldal 1 / 2

- fából és faalapú anyagokból (pl. tölörfa, ragasztott rétegelt fa, forgácslap, farostlemez, farostlemez, parafa, rétegelt lemez, MDF, HDF) készült építőanyagok és burkolóelemek ragasztása, fa - fa, valamint fa - acél, fémek, kerámia, PVC és hasonló anyagok kombinációjában
- fa ragasztása nem teherhordó szerkezeti elemekben
- süllyesztések beépítése, bútorasztalos munkák (frontok, pultok, polcok, fiókok, vázszerkezetek, keretek, díszítések, dekorációk)
- lépcsők, korlátok, korlátok, burkolatok, falpanelek (beleértve a homlokzati paneleket is), küszöbök, keretek, maszkolóprofilok, szegélyek ragasztása

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	SBR szintetikus kaucsuk
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C-tól +40°C-ig
Fajlagos tömeg	1,5 g/ml
Bőrösödés	5 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Kikeményedési idő	24-72 h (a hőmérséklettől, a szellőzési lehetőségektől és a felület porozitásától függően)
Zsugorodás	17% (2 h / 130°C)
Hőállóság kikeményedés után	-30°C-tól +70°C-ig
Maximális szakítószilárdság	0,75 kg/cm ² (4 h és 20°C); 21 kg/cm ² (72 h és 20°C)

FELÜLETTÍPUSOK

fa és faalapú anyagok (forgácslap, HDF, MDF, MDF, farostlemez stb.), PVC és hasonló anyagok, kő, beton, vakolat, építési kerámia, gipsz, gipszkarton, kerámialapok, greslapok, kő, acél, alumínium és más fémek

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Tisztítsa meg a ragasztott elemeket a szennyeződésektől és a korábbi ragasztók vagy gittek maradványaitól, zsírtalanítsa és szárítsa meg. Kétség esetén végezzen tapadási próbát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RAGASZTÁS:

Vegye le az applikátort, vágja le a patron végét a menet felett, tegye vissza az applikátort, és vágja le ferdén az illesztés szélességére. A ragasztót az egyik oldalon 10-15 cm-es csíkokban (a ragasztandó elemek súlyától és méretétől függően) vigye fel. Ezután ragassza az elemet az aljzatra, csúsztassa felülről lefelé, és nyomja le, hogy a ragasztó jól szétterüljön. Hibás ragasztás esetén ne szedje le az elemet, hanem csúsztatással javítsa ki. A gyorsabb tapadás érdekében, miután a ragasztott elemeket a fent leírtak szerint összeillesztették, azonnal szét lehet választani őket, 5 percig hagyni, hogy az oldószer egy része elpárolog, majd végül összeilleszteni.

SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

TISZTÍTÁS

A friss szennyeződések eltávolíthatók extrakciós benzinnel. A megkeményedett anyagokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Kézi tisztításhoz használja a speciális Bostik Cleaning Wipes T150 tisztító kendőket.

MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. Nem alkalmazható tartósan vízbe merült területeken, klóros vízzel töltött medencékben, PE, PP, PTFE, neoprén, tükrök, akváriumok, bitumenes felületek, természetes kő és úgynevezett puha műanyagok esetében.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

A gyártástól számított 12 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás közben -15°C-ig ellenáll.

ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ.	FAJTA
BOK633870	300 ml kartus

Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.

MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+48 61 89 61 740

