



FIXPRO

TÜKRÖR • CSEMPE

MŰSZAKI ADATLAP



MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	SBR szintetikus kaucsuk
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C-tól +40°C-ig
Fajlagos tömeg	1,14 g/ml
Bőrösödés	10-15 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Kikeményedési idő	max. 72 óra (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett) - a hőmérséklettől, a szellőzési lehetőségektől és a felület porozitásától függően
Zsugorodás	25% (1 óra elteltével +130°C-on)
Hőállóság kikeményedés után	-15°C-tól +60°C-ig

KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

TÜKRÖKHÖZ BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓ

- ELLENÁLL A NEDVESSÉGNEK
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
- BEHÚZZA A TÜKRÖT AZ ALJZATHOZ

TERMÉKLEÍRÁS

SBR SZINTETIKUS KONTRAGASZTÓ a DIN 1238 szerinti tükrökhöz 6 mm vastagságig, valamint üveghez, tükrörcsempéhez, kerámiához stb. Nem alkalmas PP, PE, PTFE és epoxi bevonatokhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- legfeljebb 6 mm vastagságú (DIN 1238 szerint gyártott) dekor-, mozaik- és fürdőszobatükrök ragasztása betonra és hasonló ásványi aljzatokra, építési kerámiaira, gipszre, gipszkartonra, kerámialapokra, acélra, üvegre (beleértve a tükröveget is), zománcozott és mázas aljzatokra
- tükrörcsempé ragasztása
- kerámia-, hőszigetelő, hő- és akusztikai csempék, polisztirolból, poliuretánhabból stb. készült dekorációs burkolatok ragasztása

FELÜLETTÍPUSOK

beton és hasonló ásványi aljzatok, vakolat, építési és szaniter kerámia, kerámialapok, kő, gipszvakolat, gipszkarton, acél, fémek, zománcozott és mázas aljzatok, üveg (beleértve a tükröveget is)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Tisztítsa meg a ragasztott elemeket a szennyeződésektől és a korábbi ragasztók vagy gittek maradványaitól, zsírtalanítsa és szárítsa meg. Kétség esetén végezzen tapadási próbát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RAGASZTÁS:

Vegye le az applikátort, vágja le a patron hegyét a menet felett, és csavarja vissza az applikátort. A ragasztót mindig mindkét oldalra, feltétlenül függőleges, párhuzamos csíkokban (a ragasztó száradásának és szellőzésének optimális feltételeinek biztosítása érdekében), 10-20 cm távolságban (a tükrö méretétől és súlyától függően) kell felvinni, majd egy műanyag fogazott spatulával (3 mm) eloszlatni. Hagyja a ragasztót így vékonyan felhordva kb. 10-15 percig, hogy az oldószer egy része elpárologjon. Ezután ragassza a tükröt az aljzatra, és enyhén nyomja meg, hogy a ragasztó jól szétterüljön. Soha ne szedje le a helyzet javítása érdekében. Biztonságos az elmozdulás ellen. A nehéz tükröket kb. 48-72 órán keresztül (a környezeti hőmérséklettől és az aljzat porozitásától

függően) támassa meg, vagy rögzítse kétoldalas ragasztószalaggal.

SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

TISZTÍTÁS

A friss szennyeződések eltávolíthatók extrakciós benzinnel. A megkeményedett anyagokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Kézi tisztításhoz használja a speciális Bostik Cleaning Wipes T150 tisztító kendőket.

MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. Nem alkalmazható tartósan vízbe merült területeken, klóros vízzel töltött medencékben, PE, PP, PTFE, neoprén, tükrök, akváriumok, bitumenes felületek, természetes kő és úgynevezett puha műanyagok esetében.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

A gyártástól számított 15 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás közben -15°C-ig ellenáll.

MŰSZAKI SEGÍTSÉG	
CIKK SZ.	FAJTA
BOK633993	300 ml kartus

MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+48 61 89 61 740



Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.