



# FIXPRO

## AKVÁRIUMOK • VITRINEK

### MŰSZAKI ADATLAP



#### KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- TARTÓSAN VÍZÁLLÓ
- ÁTLÁTSZÓ
- BIZTONSÁGOS A VÍZI SZERVEZETEK SZÁMÁRA

#### TERMÉKLEÍRÁS

SZILIKONOS, VÍZÁLLÓ SZERELŐRAGASZTÓ, amely akváriumok, terráriumok, vitrinek, könyvespolcok, vitrinek és üvegbútorok elemeinek ragasztására ajánlott. Tartós, rugalmas, vízbe merítésnek és UV sugárzásnak ellenálló kötést képez.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- üvegszerkezetek vízálló ragasztása és tömítése: akváriumok, terráriumok, vitrinek, polcok, üvegszekrények és üvegbútorok
- üveggel, fémekkel (korrózió ellen védett) és kerámiával készült fugák tömítése, ahol vízzel szembeni védelem szükséges, pl. üvegtáblák, üvegtéglák
- Homlokzati elemek tömítése és fugázása

#### MŰSZAKI ADATOK

<b>Alapanyag</b>	ecetsavas szilikon
<b>Keményedés módja</b>	nedvességgel érintkezve
<b>Alkalmazási hőmérséklet</b>	+5°C-tól +40°C-ig
<b>Fajlagos tömeg</b>	1,03 g/ml
<b>Megfolyás</b>	ISO 7390 szabvány: < 2 mm
<b>Bőrösödés</b>	Kb. 5-6 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
<b>Kikeményedési idő</b>	Kb. napi 2 mm (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
<b>Zsugorodás</b>	< 5%
<b>Hőállóság kikeményedés után</b>	-50°C-tól +180°C-ig

#### FELÜLETTÍPUSOK

üveg, kerámia, eloxált vagy porszórt alumínium és más fémek (korróziógátló kezeléssel) és hasonló mázas, zománcozott vagy üvegezett felületek

#### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a zsírt, szennyeződést és egyéb szennyeződések az aljatról. Az üvegnek tökéletesen tisztának kell lennie. A tisztításhoz alkoholos tisztítószer és száraz kendő ajánlott, amelyet gyakran kell cserélni. A megtisztított felületeket ne érintse meg ujjával. Ne használjon szappanos vizet a tisztításhoz (a szappanmaradványok gyengíthetik a ragasztó tapadását).

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

##### RAGASZTÁS:

Távolítsa el az anyát, vágja le a kartus csúcsát a menet felett, majd csavarja fel a csúcsot, és vágja le az illesztés méretének megfelelő szélességűre. Az akvárium alja és oldalai vastagságának kiválasztásánál kövesse a DIN 32622 szabványt. Az oldalak és az alja közötti ajánlott minimális illesztési vastagság 2 mm. A ragasztó felhordását követő 5 percen belül spatulával simítsa el a kötést. Az akvárium belsejében lévő sarokillesztéseket alakítsa ki háromszög keresztmetszetűre úgy, hogy szélességük 3-5 mm között legyen (a vízoszlop magasságától függően). Az akváriumot nem szabad vízzel megtölteni vagy szállítani, amíg a ragasztó teljesen meg nem szilárdult (kb. 7 nap). Töltés előtt alaposan öblítse ki az akváriumot vízzel. A fuga simításához használja a Bostik Perfect Seal "Smooth Grout" fugát és az erre a célra ajánlott spatulát.

## MŰSZAKI SEGÍTSÉG

**+48 61 89 61 740**

### SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly



### TISZTÍTÁS

A friss szennyeződések eltávolíthatók extrakciós benzinnel. A megkeményedett anyagokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Kézi tisztításhoz használja a speciális Bostik Cleaning Wipes T150 tisztító kendőket.

### MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. Ne használj PE, PP, PTFE, neoprén, tükrök, bitumenes felületek, természetes kő és úgynevezett puha műanyagok esetében.

### SZAVATOSSÁGI IDŐ

A gyártástól számított 24 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás közben -15°C-ig ellenáll.

## ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ.	FAJTA
BOK634037	300 ml kartus

Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.