



FIXPRO

SZEGÉLYEK • KAZETTÁK • ROZETTÁK

MŰSZAKI ADATLAP



KULCSFONTOSAGÚ ELŐNYÖK

TARTÓS ÉS ENYHÉN RUGALMAS KÖTÉS

- FEHÉR SZÍNŰ (NEM SÁRGUL)
- SZAGTALAN ÉS KÖRNYEZETBARÁT
- KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ
- BIZTONSÁGOS POLISZTIROLHABHOZ (XPS, EPS, PS...)
- VEGYILEGNYELGES
- ENYHE SZAG
- NEM FOLYIK MEG FÜGGŐLEGES ALKALMAZÁSOKBAN
- KIVÁLÓ TAPADÁS A PORÓZUS ALJZATOKON
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA (VÉDENI KELL A VÍZTŐL)

TERMÉKLEÍRÁS

Vizes akril-diszperziós alapú SZERELŐRAGASZTÓ, építőipari anyagok és burkolóelemek ragasztására, kül- és beltéren egyaránt.

A VÍZALAPÚ RAGASZTÓ a víz elpárolgása által keményedik, legalább az egyik ragasztott felületnek nedvszívónak kell lennie

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szegélylécek, rozetták, kazetták, stukkók, maszkoló profilok, szigetelőlemezek, konzolok, függesztékek és egyéb burkolati elemek rögzítése

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	Vízalapú akril diszperzió
Állag	paszta
Fajlagos tömeg	1,61 g/ml
Várakozási idő	kb. 5-10 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Kezdeti kötés	3-4 h (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Végleges kötés kikeményedés után	ok. 48-72 h (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett - a hőmérséklettől, a szellőzési lehetőségektől és a felület porozitásától függően)
Megfolyás	ISO 7390 szabvány: < 2 mm
Hőállóság kikeményedés után	-20°C-tól +75°C-ig

FELÜLETTÍPUSOK

beton, vakolat, építőipari kerámia, gipsz, gipszkarton, fa és faalapú anyagok, polisztirol, poliuretán és hasonló műanyagok, acél, fémek és ötvözetek

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Felület tiszta, stabil, száraz, stabil, zsírmentes, por-, rozsdá- és egyéb szennyeződésektől mentes.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vegye le az applikátort, vágja le a patron végét a menet felett, tegye vissza az applikátort, és vágja le ferdén az illesztés szélességére. Vigye fel a ragasztót mindkét oldalra, akár pontszerűen, akár csíkokban, majd illeszse össze és nyomja össze a ragasztott elemeket. Függőleges alkalmazás esetén csúsztassa a ragasztandó elemet felülről lefelé. Hibás ragasztás esetén ne válassza szét a ragasztást, hanem csúsztatással javítsa ki. Az egyik felület porozitása javítja a tapadást és felgyorsítja a kikeményedést. A ragasztó teljes száradásáig, azaz kb. 48-72 óráig (a hőmérséklettől, a szellőzési lehetőségektől és a felület porozitásától függően) védje az elmozdulástól.

SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

KIADÓSSÁG

400-1000 g/m² vagy 25-40 g/mb (a felület porozitásától és a szükséges tapadási szilárdságtól függően)

TISZTÍTÁS

Használat után azonnal mossa el a szerszámokat vízzel. Mosson kezet szappannal és vízzel. Régi szennyeződések esetén használjon extrakciós benzint.

MEGJEGYZÉS

- Olvassa el a címkét és a termék biztonsági adatlapját.
- Ne használja olyan területeken, ahol intenzív vagy hosszan tartó vízhatásnak van kitéve.
- **Az egyik ragasztott felületnek nedvszívónak kell lennie, hogy a ragasztó megfelelően megszáradhasson.**
- **Ne használja PE, PP, PTFE, üveg, tükör, természetes kő, papír, gumi esetén.**

SZAVATOSSÁGI IDŐ

A gyártástól számított 18 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás közben -15°C-ig ellenáll.

ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ.	FAJTA
BOK633931	300 ml kartus

Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.

MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+48 61 89 61 740

