PERFECT SEAL

OKNA & DVEŘE NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA

TECHNICKÝ LIST

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- DOKONALÁ TEPELNÁ, AKUSTICKÁ A VLHKOSTNÍ IZOLACE
- KRÁTKÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ
- KONTROLOVANÝ PŘÍRŮST

POPIS VÝROBKU

Jednosložková, polyuretanová, nízkoexpanzní hadičková pěna, s vysokou tepelnou, akustickou a vlhkostní izolací.

VYUŽITÍ

Instalační práce (instalace dveří, okenních rámů, parapetů, garážových vrat, rolet, dekorativních panelů, schodišť, prahů), izolační práce (zateplení střech, plochých střech, podkroví, vyplňování spár v zateplovacích systémech, kolem střešních oken a komíny) a těsnění (vyplnění propustků), rýh a mezer).

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Základ	Polyuretan
Odolnost na dotyk	FEICA TM1014 8-12 min.
Čas zpracování	FEICA TM1005 30-50 min.
Čas tvrdnutí	100-120 min.
Hustota	20-30 kg/m3
Třída reakce na oheň	B3
Tepelná odolnost	-40°C to +90°C
Tepelná vodivost	30-35 mW/m.K
Teplota aplikace	+5°C to +35°C
Akustická izolace	61 dB

DRUHY POVRCHŮ

Hladké i drsné / savé i nesavé. Beton, omítka, kámen, kov, dřevo, keramika, sklo, laminály, PS, PU, PVC a další tvrdé plasty. Kromě PE, PP, PTFE, PMMA a bitumenu.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktní, zbavený prachu, špíny, mastnoty, oleje, maziv, rzi, uvolněných kousků starých tmelů, kytů, lepidel, odlupujících se nátěrů a laků a jiných podobných nečistot. Podklad nesmí být ojíněný ani namrzlý.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota lahve během práce od + 5 °C do + 30 °C (optimálně od + 15 °C do + 25 °C). Bezprostředně před použitím láhev několikrát silně protřepejte, aby se obsah promíchal. Pokud je přestávka v aplikaci delší než 3 minuty, před dalším použitím znovu protřepejte. Našroubujte hadici na láhev. Otočte láhev ventilem dolů (správná pracovní poloha). Okenní a dveřní rámy, tenké profily chraňte proti deformaci distančními podložkami, parapety při nanášení a zasychání pěny zatížit. Pro optimální strukturu pěny, zkrácení doby schnutí a zvýšení přilnavosti postříkejte mezery, které mají být vyplněny pěnou, rozprašovačem s vodou (není možné použít při teplotě <0 °C). Vyplňte mezery cca. 50-60 % (60-70 % v případě větších mezer). Po vytvrzení přebytečnou pěnu odřezat. Po úplném zaschnutí chraňte povrch pěny před UV zářením maskovacími kryty, těsnícími tmely, omítkou, nátěrem, maltou atd. Maximální šířka mezery je 40 mm (při montáži dveří se doporučuje, aby mezera mezi stěnou a zárubní byla maximálně 20 mm).

ČIŠTĚNÍ

Čerstvou pěnu lze také rozpustit pomocí Bostik Perfect Seal Čistič PU nebo acetonového čističe. Zaschlou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu.
- Nepoužívejte na místech bez přístupu vzduchu a trvale vystavených působení vody.

SKLADOVATELNOST

18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v původních uzavřených obalech, na suchém a chladném místě při teplotě + 5 °C až + 25 °C

DOSTUPNÉ BALENÍ	
KAT. Č.	**TYP**
BOK 637502	Láhev 700ml

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností.

Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravě produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou v

TECHNICKÁ PODPORA

+48 61 89 61 740

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email: info@bostik.pl
www.bostik.pl